



# S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150  
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)



## PARAFINA ST 8 / 2002

**UTILIZARE : LA FABRICAREA ALCOOLILOR SI ACIZILOR GRASI, LA IMPERMEALIZAREA HARTIEI, LA CONFECTIONAREA LUMANARILOR, CA IZOLANT ELECTRIC, CA PLASTIFIANT PENTRU CAUCIUC**

Caracteristici	Conditii tehnice de calitate					Metode de analiza		
	Parafina Transparenta		Parafina Opaca					
	TIP I	TIP II	TIP I	TIP II	TIP III	STAS	ISO	ASTM
Aspect	transparent		opac			vizual		
Gust	lipsa		lipsa			organoleptic		
Miros	lipsa		lipsa			57 - 83	-	D 1833 /87
Punct de topire,0C	52/56	52/56	50/56	50/56	50/56	58 - 74	3841	D 87 /93
Contiunut de ulei, %, max.	1	1,5	1,85	2,5	4	190 - 61	2908	D 721 /87
Substante insolubile in solventi	lipsa		lipsa			33 - 84	-	-
Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa		lipsa			22 - 64	-	D 664 /95
Culoare Saybolt, unitati, min.	+19	+19	+14	+14	0	34 - 67	-	D 156 /94
Stabilitatea culorii, zile, min.	7	7	4	4	4	33 - 84	-	-