

**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.****CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150  
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)**ULEI Te 12 TIP A  
ST 12 / 2004****UTILIZARE:** LA UNGEREA MAȘINILOR TEXTILE, DE CUSUT, DE TRICOTAT,  
LA RINGURI DE FILATURI

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate relativă la 15 °C, max.	0,900	35-81	3675	D 1298 / 85
Punct de inflamabilitate Marcusson, °C, min.	100	5489-80	-	D 92 / 97
Vâscozitate, cSt la 50 °C	6-12	117-87	3104	D 445 / 96
Culoare, unități ASTM, max.	3	SR ISO 2049-98	2049	D 1500 / 96
Punct de congelare, °C max. -vara -iarna	+1 -10	39-80	-	D 97 / 96
Cenușă, % max.	0,01	38-81	6245	D 482 / 95
Indice de viscozitate, min.	70	55-81	2909	D 2270 / 93
Cifra de cocs, % max.	0,15	SR ISO 6615-96	6615	D 189 / 97
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	22-64	-	D 664 / 95