



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



**VASELINA TEHNICĂ ARTIFICIALĂ TIP "SR"
ST 9 / 2002**

UTILIZARE: PENTRU PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR METALICE, CONTRA COROZIUNILOR
ȘI LA UNGEREA ANUMITOR MECANISME CONFORM PRESCRIPȚIILOR

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză	
		STAS	ASTM
Aspect	masă omogenă consist. de culoare brun-închis până la negru	Vizual	
Punct de picurare , °C, min.	50	37-67	D 566 /93
Vâscozitate, °E la 70°C, min.	3,5	117-87	D 445 /96
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă sau slab alcalină	917-84	-
Indice de neutralizare, mg KOH/g, max.	0,3	23-75	D 974 /97
Apă și sediment	lipsă	24/1-89	D 96 /88
Substanțe insolubile în solvenți organici, % max.	0,25	33-84	-
Cenușa, % max.	0,05	4949-76	-
Acțiune corozivă la 100°C, timp de 3 ore - pe placa de oțel OLC 45 STAS 880-80 - pe placă de Cu 99,99 K STAS 270/1-80	rezistă rezistă	8206-68	D 130 /94
Aderența timp de 24h, la 55°C, mg/cm ² , min.	1	917-84	-